

FICHE TECHNIQUE

FILLER 550 MOR PLUS

Notre produit de remplissage "FILLER 550 MOR PLUS" est une poudre minérale, prémélangée, prête à l'emploi, à base de quartz, destinée à être incorporée avec des résines époxy.

Ce mélange est conçu pour réaliser des sols en mortier de résine lissé à la truelle

C'est une charge dont la granulométrie est de 0 à 2,2 mm

Le mélange effectué avec notre FILLER 550 MOR PLUS permet de réduire la quantité de résine.

Notre charge doit être malaxée, avec la résine et le durcisseur déjà prémélangés selon les instructions du fournisseur de résines, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.

La mise en œuvre du mélange doit se faire selon les instructions du fournisseur de résines ou selon l'expérience de l'applicateur.

Composition chimique :

| | |
|--------------------------------|---------|
| SiO ₂ | +/-96% |
| Al ₂ O ₃ | +/-2% |
| Divers | +/-1.6% |
| L.O.I | +/-0.5% |
| (Perte au feu) | |

Propriété physiques :

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Forme | Sable/poudre |
| Couleur | Blanc crème |
| Point de fusion | 1620 – 1720 ° |
| Valeur pH | 7.00 |
| Densité en vrac | +/- 1500 kg/m ³ |
| Densité spécifique | +/- 2600 – 2650 kg/m ³ |

Conditionnement :

40 Sacs de 25 kgs sur palettes perdues houssées de 1 T (Palettes 80 x 120)

Stockage et durée de conservation

Les palettes filmées doivent être stockées dans un local sec. Dans ces conditions le produit peut être conservé jusqu'à 24 mois à partir de la date de fabrication.