



Filler 510 AUTO + Charge minérale pour autolissant

Le Filler 510 AUTO + est une charge minérale prête à l'emploi conçue pour être incorporée à des systèmes autolisants et autonivelants à base de résine.

Cette poudre dont la taille des grains arrondis est comprise entre 0.1 et 0.5 mm est idéale pour le ragréage de sols en autolissant et tiré à zéro de 1 à 4 mm d'épaisseur.

Notre mélange soigneusement calibré et étagé de quartz extra siliceux garantie une parfaite neutralité chimique (pH 7) et confère au revêtement des propriétés mécaniques supérieures.

Cette charge de remplissage permet de réduire considérablement la quantité de résine.

Notre filler se présente sous la forme d'une poudre blanche conditionnée en sac de 25kg qui doit être malaxée avec la résine et le durcisseur préalablement mélangés selon le dosage suivant :

- revêtement d'épaisseur 1mm : 1 kg de résine pour 1kg de Filler 510 AUTO +
- revêtement d'épaisseur 2mm : 1.5 kg de résine pour 2kg de Filler 510 AUTO +
- revêtement d'épaisseur 4mm : 1.5 kg de résine pour 3kg de Filler 510 AUTO

Caractéristiques

Densité réelle : 2600 Kg/dm³

Densité apparente : 1500 Kg/dm³

Dureté : 7 Mohs

Couleur : Blanc

Formes

- Arrondie
- Ronde

Conditionnements

- Sacs de 25 kg sur palette perdue housée 1 T
- Sac de 25 kg